

Rekommendationer för täckmålning av grundmålade ståldörrar.

SKYDDA MOT FUKT OCH SLITAGE

Dalocs ståldörrar är grundmålade med en vattenburen rostskyddsfärg. Färgskiktet på en grundad dörr är mjukt och inte helt tätt, för att ge bästa vidhäftning till täckfärgen. Dörren ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage. Måla med täckfärg så fort som möjligt.



Före täckmålning med 1-komp. vattenburna akrylatfärger eller lösningsmedelsburna alkydfärger rekommenderar vi följande:

- Ytan ska tvättas ren med alkaliskt tvättmedel och grov rengöringssvamp (exempelvis ScotchBrite grön grov alternativt ScotchBrite grönt skurnylon).
- Skölj noga med vatten och låt sedan ytan torka.

Denna förbehandling motsvarar rengöringsgrad 3 enligt Hus AMA 11. Läs också på färgburken vad färgtillverkaren rekommenderar.

Önskas övermålning med 2-komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten rådfrågas. Det kan finnas risk för att grundfärgen löses upp.

DALOCS MÅLNINGSSYSTEM

Vårt målningsystem består av tre huvudmoment: förbehandling samt grundmålning eller täckmålning. Förbehandlingen av karmar och profiler utförs i en järnfosfateringsanläggning i fyra steg. Anläggningen arbetar som ett slutet system, vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön. Dörrbladen tillverkas av ren och torr plåt som hålls ren genom processen. Applicering av grundfärg och täckfärg i automatmåleriet sker med hjälp av robotar, högrotationsklockor och elektrostat. Ståldörrar levereras grundmålade eller färdigmålade med en vattenburen ugnshärdande polyesterfärg.

RENGÖR OCH MÅLA ENLIGT REKOMMENDATION

I samarbete med Sveriges ledande färgföretag har vi verifierat den förbehandling för täckfärger som ger bäst slutresultat på våra grundmålade ståldörrar.